

基本技术参数

锈铁卷材 水泥卷材		砂岩卷材	
本品是矿物型物料，是石粉等物质复合在玻璃纤维布上		本品是矿物型物料，是石粉等物质复合在玻璃纤维布上	
平均厚度	1-2mm	平均厚度	2-3mm
大约尺寸	1000x3000mm	大约尺寸	1100x2730mm
每卷重量	4-6 kg	每卷重量	10-12 kg
大约面积	3 m²	大约面积	3 m²

备注：1、没有一张卷材跟另一张是一样的！手工制作的过程意味着一些卷材有更多更粗犷的表面肌理，另一些卷材表面则只有少许的化石孔纹理。请注意：材料颜色说明仅为描述颜色深浅度的大约范围，同一张卷材的颜色也有深浅变化，图案自然、变化多样。小样板呈现的颜色、花纹仅为局部，不能作为收获标准（例如格纹的锈铁卷材，格纹图案并不是规律完整出现，局部可能有斑驳、平面无格纹的情况出现）。卷材经过防污乳液表面处理后颜色比出货时深色，请知悉。

2、默认发货为室内使用之产品，如需要用于室外请联络销售专员更改订单型号。


3、适用于室内湿区但不泡浸水内的墙身，请预先对环境进行常规防水工序，以及完工后材料表面须做 PU 防水涂层处理。

4、由于每个地区的气候环境差异，这有可能会影响胶水的效果以及须作不同的表面防污处理，请确认在正式施工前，您已经做过卷材的试贴，并充分了解现场环境可能出现恶劣的情况：

4.1、如北方室内温度低于 6 摄氏度，胶水可能改变性质，失去粘力；或难于抹平，造成卷材与基材之间产生空鼓。

4.2、如南方潮湿天气，卷材上墙后，须静候一天以上在确保卷材充分呼吸干透后，再做表面防污乳液处理。

准备工具

						
重型地毯割刀、铁板戒尺	意大利 333 墙胶浆（用于砖墙等大面积区域）	或专用万能胶（用于玻璃石膏板表面或家具表面）	原装清水泥色胶泥	原装锈铁色胶泥	原装防污乳液	或同等品质之云石防污乳液

备注：原装清水泥色胶泥、锈铁色胶泥可能与不同批次的水泥卷材、锈铁卷材颜色有所偏差。

施工工序

- ◆ 卷材在出货前经过核对、专用纸箱包装，减少运输途中的损伤。
- ◆ 对基材表面进行类似高级墙纸基层的手法进行处理：扇灰、打砂纸、过防潮油漆(俗称光油)，卷材上墙前保持基层表面光滑平整，没有颗粒状灰尘。
- ◆ 由于卷材表面的颜色、花纹不尽相同，在大面积施工前应进行排版规划，以免卷材与卷材深浅对比太明显而非设计所需。
- ◆ 在摊开卷材以及卷材上墙时，尽量双人操作，平衡用力。您可以很轻松地使用重型地毯割刀切割卷材，值得注意的是砂岩卷材的切割需要在背面进行。
- ◆ 可用进口意大利 333 墙纸墙布胶浆或专用万能胶黏贴。请根据不同的胶水的技术参数，选用合适的胶水及正确的胶水施工手法。
- ◆ 卷材上墙后，静置 24 小时或更长的时间待卷材充分呼吸、干透，对完工的卷材表面进行类似云石防污养护处理。

技术答疑

Q：这是板材还是卷材？

A：数量少是以卷材形式纸盒包装出货。数量多以摊平包装木箱出货！

Q：出现刮痕，或不小心对折令到卷材裂开了怎么办？

A：强力对褶可能会造成表面有裂痕或者裂开，轻微的情况可采用重物压平，待卷材上墙后经过云石防污乳液可以令到轻微的白色折痕消失，裂开的位置可采用专用的锈铁色胶泥填缝造型。

Q：卷材的最佳存放方法？

A：由于国内南北方天气差异性较大，建议收到卷材放置在温度为 10 摄氏度以上的室内储存，24 小时后再安装。不建议放在 10 摄氏度以下的气温环境，因为这样会让卷材变硬，施工时,更容易开裂。

Q：收到的卷材有些缺角，可退换货吗？

A：由于全手工制作，卷材为德国原装进口产口，运输的路途遥远复杂，如卷材出现有些许缺角，这个属于正常情况，不视为质量问题。

Q：如有质量问题，如何退换货处理？

A：收到货后，请于 48 小时内检查货品。如有质量问题，如开裂情况，请及时拍照联系业务员，我司会马上派人,协同检查,进行换货处理，48 小时后，我司概不受理！

Q：怎样处理接缝位、转角位，以及其它特殊处理参考：

A：

						
锈铁卷材平面接缝 2mm 缝，用锈铁色 胶泥造型	阳角位，可用锈铁色 胶泥做出点焊效果	小圆角：轻轻打磨 夹板边角-涂胶水- 热风机吹烘软化卷 材-小木板两面按 压令卷材服帖	V 坑造型	小半圆接缝	模板钉眼造型	