

# 石爱石时装胶板安装简单攻略

详细资料请官网查阅『石爱石时装胶板安装指南』或垂询

2019.08.23

## ① 于室内作挂墙饰面板，如需密缝效果

相当于木饰面制作挂件/家具表面使用—密缝处理—工厂冷压/机械压贴  
采用白色 PVA 粘合剂（如白乳胶）。

## ② 工地粘帖，饰面于室内吸收性的平整基层（如夹板）

采用石爱石专用 D22HV 胶水（预留约 1-2mm 伸缩缝，或使用金属装饰线条或其他装饰压条镶嵌！  
或视乎版面分幅多少及环境温差大小决定）

## ③ 饰面于室内不吸收性的平整基层（如玻璃面）

应选购自粘胶贴底 SA 系列或采用 3M 双面胶粘贴（预留约 2mm 伸缩缝，或视乎版面分幅多少及  
环境温差大小决定）

具体划分细则见下表：

注意：理想加工的环境温度范围为+10℃至+30℃，每 10℃的升温将使我们的产品膨胀，每 1 米会有 0.7mm 误差。工地施工时每块胶板之间需预留约 2mm 的伸缩缝，可使用金属装饰线条或其他装饰压条镶嵌！

安装环境	基层性质	基层类型/技术	留缝处理	适用的粘合剂	代替方案
工地 或工厂手制	吸收性的 平整基层	用于吸收性基层表面，如夹板、刨花板、胶合板、石膏板、密度板、经处理的抹灰墙等吸收性的平整基层材料	预留约 2mm 伸缩缝或视乎版面分幅多少及环境温差大小决定	D22HV 专用胶水	/
工地 或工厂手制	不吸收性的 平整基层	用于不吸收性基层表面，如金属、玻璃、塑料、不吸水涂层、瓷砖等不吸收性的平整基层材料	预留约 2mm 伸缩缝或视乎版面分幅多少及环境温差大小决定	双面胶（如 3M 牌）	选购自粘胶贴底 SA 系列
工厂 机器压制	墙身预制件 /家具表面	必须机械压贴 （热压或者冷压）	密缝处理	白色 PVA 粘合剂	/